

Rustik klasa

Drvo je prirodan, neujednačen i hidroskopni materijal koji reaguje na promene vlažnosti okoline.

Profili od Sibirskog Ariša klasifikovani su po jednoj, boljoj strani po standardu **SRPS EN 1611-1:2007**.

Rustik klasa u potpunosti ispunjava kriterijum C klase. Svaki profil mora biti upotrebljiv kao finalni proizvod, najmanje **90%** svoje dužine.

Do **5%** profila u porudžbini može imate odstupanje koje ne zadovoljava C klasu.

U trenutku isporuke, profili od Sibirskog Ariša može oscilovati u opsegu **16 ± 2 %** vlažnosti.

IZJAVA O GARANCIJI

Garancija na isporučeni materijal ne podrazumeva skrivene mane koje se odnose na prirodna svojstva drveta. U njih spadaju: promena boje, promena dimenzija usled promene vlažnosti drvenih profila, blago uvijanje, tj. korićenje profila, kao ni promene u vrednostima navedenih u tabelarnom delu klasifikacije a koje se odnose na pukotine, defekte i pojavu smole na spoljnim stranicama profila.

Garancija **ne pokriva** defekte i promene nastale u sledećim slučajevima:

- Defekti nastali neadekvatnom montažom profila
- Promene u boji kod natur, toniranih i zaštićenih profila
- Skupljanje i širenje usled promene vlažnosti profila
- Defekte nastale usled neadekvatnog skladištenja profila
- Mehanička oštećenja nastala namerno, nepažnjom ili redovnom upotrebom
- Promena specifične gustine i vlažnosti profila nakon isporuke
- Pojava pukotina i smole na spoljnim stranicama profila
- Defekte na licu profila koji nisu uočeni prilikom preuzimanja tj. isporuke

Rustik klasa

Tehnički opis

Opis	Rustik klasa
Čvorovi	<p data-bbox="863 739 1133 784">Dozvoljeni su:</p> <ul data-bbox="732 855 1262 1479" style="list-style-type: none"><li data-bbox="732 855 1262 1016">• Zdravi i mrtvi čvorovi, grupa čvorova, spojeni i naprsli čvorovi<li data-bbox="732 1087 1262 1248">• Maksimalna veličina čvora ne sme biti veća od 50% širine profila<li data-bbox="732 1319 1262 1479">• Može da sadrži rupu od čvora do 15mm u prečniku

Rustik klasa

Tehnički opis

Opis	Rustik klasa
Pukotine	<ul style="list-style-type: none">• Dozvoljene do 400mm
Defekti na bočnim ivicama	<ul style="list-style-type: none">• Dozvoljena oštećenja od ispalog čvora ili obrade koja ne prelaze 20% širine daske i nisu duža od 150mm

Rustik klasa

Tehnički opis

Opis	Rustik klasa
Oštećenja prilikom obrade	Dozvoljena je: <ul style="list-style-type: none">Hrapavost oko čvorova, tragovi od noža, oštećenje površine do 20% širine profila i do 150mm dužine
Kora	<ul style="list-style-type: none">Dozvoljena sa naličja
Smola	<ul style="list-style-type: none">Dozvoljena.
Srce	<ul style="list-style-type: none">Dozvoljeno do 35% od isporučenog broja profila.
Bjelika	<ul style="list-style-type: none">Prisustvo bjelike može biti do 30% od ukupne zapremine profila.



Primer ispadajućeg bočnog čvora



Primer smolnog džepa i rupe od čvora



Primer poprečno osečenog čvora



Primer pukotine



Primer bijelike



Primer ispalog čvora

Priimer deking patosnica Rustik klase

